

POLYNOR FIXO

ПРОФЕСИОНАЛНО ТОПОЛОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО



Технически характеристики

Основа	Полиуретанов преполимер
Механизъм на втвърдяване	Полимеризация от влага във въздуха
Време за монтаж	Около 8 минути
Време за втвърдяване (изсъхване)	Около 20 минути
Производителност	Над 12 м ²
Плътност	Около 35-36 kg/m ³
Температура на повърхността	От + 7°C
Температура на въздуха при нанасяне	От -10 до 40 °C
Температура на флакона	От + 7°C
Топлопроводимост	0,035 W/(m*K)
Намаляване на обема	Не
Температурна устойчивост на втвърдената пена	От -60 ° до +100 ° C
	* При 22 ° C / 65% RH

Адхезионни свойства

Експандиран полистирол (EPS)	≥ 0,07 MPa*
Екструдирен полистирол	(XPS) ≥ 0,085 MPa
PUR/PIR панели	≥ 0,047 MPa MPa
Дърво/корк	≥ 0,065 MPa

* Механичната якост на материалите е по-малка от адхезионните свойства на лепилото

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

POLYNOR FIXO е професионално, еднокомпонентно, топлоизолационно, полиуретаново лепило за високо-качествено закрепване на екструдирани полистирол (XPS), експандирани полистирол (EPS), PU/PIR и листове от каменна вата, приложени при външна и вътрешна топлоизолация на фасади в ново строителство и за топлинно саниране на стари сгради. Не оказва отрицателно въздействие върху озоновия слой.

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Лепене на изолационни (PU/PIR, XPS, EPS и SIP) панели.
- Запълване на фуги и открити пространства между изолационни панели.
- Лепене на декоративни панели от пластмаса, дърво, ламарина, гипскартон и др. към множество строителни материали.

ПРЕДИМСТВА

- Висока здравина на залепените връзки;
- Може да се нанася върху изправени повърхности;
- Точно и лесно дозиране;
- Формулата за разпенване намалява разхода на лепило;
- Ниска топлопроводимост на залепените връзки;
- Високо якостна адхезия при хоризонтално и вертикално нанасяне с голямо разнообразие от материали (бетон, стенни блокове, тухли, керемиди, мазилка, камък, дърво, метал).

ОПАКОВКА

850 мл спрей флакон
Количество във флакон: 12 бр.
Количество на палет: 672 бр.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте 18 месеца в опаковано състояние на сухо и хладно място при температури от +5 °C до +25 °C.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Нанесете върху чисти и обезмаслени повърхности. Разклащайте флакона на редовни интервали (около 30 секунди) преди приложението или между приложенията. Носете защитни ръкавици и очила по време на работа.

Завийте пистолета за нанасяне върху флакона. Регулирайте освобождаването на лепилото чрез натискане на спусъка на пистолета. На повърхността нанесете POLYNOR FIXO на ленти от 3 см в диаметър на стъпка 30 см за постигане на максимален ефект на лепене и топлоизолация.

Нанесете поне три непрекъснати ленти върху всеки топлоизолационен лист и изчакайте 5 минути за пълно разширяване. След това нанесете листа на повърхността и го фиксирайте с лек натиск, докато залепне.

Позицията на листа може да се регулира с плавни движения в продължение на 15-20 минути след нанасянето. Запълнете дупките и фугите между листовите с лепилото. Отстранете излишното лепило с помощта на POLYNOR CLEANER. Пазете втвърденото лепило далеч от UV светлина.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Стандартни правила за индустриална безопасност. Носете защитни ръкавици и очила. Избягвайте контакт с кожата с лепило! Дръж далеч от деца! Втвърденото лепило може да се отстрани само механично!

