

POLYNOR

WINDOWS AND DOORS

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ



Основа	Полиуретанов преполимер
Механизъм за втвърдяване	Полимеризация от влага във въздуха
Време за монтаж	Около 20 минути
Време за изрязване	Около 30 минути
Време за пълно втвърдяване	≈ 24 часа
Плътност	15-17 кг/м ³
Вторично разширение	≈ 25 %
Издръжливост на опън	5,2 N/cm ²
Якост на натиск при 10% деформация	2,5 N/cm ²
Топлопроводимост	0,035 W/(m*k)
Индекс за намаляване на звука R _{st} , w	60 dB
Температурна устойчивост на втвърдената пена	(- 60 °C ...+ 110 °C)

- Отлична адхезия към широк спектър от строителни материали.
- Хомогенна, фино-мрежеста структура.
- Висока акустична изолация и топлоизолация.
- Устойчив на мухъл и влага.
- Вторично разширение до 25%.
- Срок на годност: 18 месеца.

Еднокомпонентна, полиуретанова, професионална, строителна пена, която е предназначена за монтаж и изолация на конструкции на врати и прозорци, запълване на пространства и отвори, уплътняване и запечатване на фуги и пукнатини, свързване на различни материали.

POLYNOR WINDOWS AND DOORS има отлична адхезия към всички строителни материали: PVC, алуминий, бетон, дърво, камък.

Изключение: полиетилен, полипропилен, тефлон и др. Този материал осигурява добра топло- и звукоизолация. Издържа на разрушаване и компресия с течение на времето, когато е защитена от UV светлина (втвърдената пена може да бъде покрита с боя, мазилка или шпакловка, екранирана с облицовки и др.). Има хомогенна, фино-мрежеста структура.



POLYNOR WINDOWS AND DOORS трябва да се полага при температура на въздуха от -10 до +35°C. Втвърдява се напълно след 12–24 часа, в зависимост пряко от температурата и влажността на околния въздух

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Почистете работните повърхности от прах, мръсотия и петна от мазнини.

- Препоръчително е повърхностите да са достатъчно навлажнени.
- Отстранете капачката и завийте пистолета за нанасяне върху изправения флакон.
- Разклатете добре флакона с пистолета.
- Регулирайте нанасянето на пяната, като натискате спусъка на пистолета с различна сила. Запълнете пространствата икономично, в посока нагоре, за не повече от 2/3 от обема им.
- Докато работите, от време на време разклащайте флакона с пистолета.
- За почистване на пистолета за пяна и отстраняване на невтвърдената пяна използвайте специалния POLY-NOR Cleaner или ацетон.
- Втвърдената пяна може да се отстрани само механично

*Тази информация е резултат от нашите собствени тестове.

Компанията не поема отговорност за разлики в получените резултати, тъй като материалите, приложението и външните фактори могат да варират. Преди употреба е необходимо предварително тестване.